

SULFATO DE ALUMÍNIO FERROSO LÍQUIDO

PARÂMETROS

Densidade à 20°C (g/cm³)
Acidez (% em massa de H₂SO₄)
Basicidade Livre (% em massa de Al₂O₃)
Óxido de Ferro (% em massa como Fe₂O₃)
Óxido de alumínio (% em massa como Al₂O₃)
pH solução à 10% (m/v)

TEORES

Máx. 1,36
Máx. 0,50
Máx. 0,20
Máx. 1,40
Min. 7,00
Máx. 4,00

APLICAÇÃO

O Sulfato de Alumínio Ferroso Líquido é utilizado em saneamento básico, tratamento de afluentes e efluentes, onde a presença de ferro não interfira no processo, sendo isento de substâncias que possam causar efeitos tóxicos ao consumo humano.

EMBALAGEM E TRANSPORTE

A granel em caminhão tanque ou embalagem tipo container.

Seguir a regulamentação para Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos conforme Decreto nº 96044 de 18/05/88 – Ministério dos Transportes.

SEGURANÇA

Produto não inflamável deve ser acondicionado ao abrigo do calor e em locais ventilados. No caso de contato com a pele, deve-se lavar com água abundante. É recomendável ao manuseá-lo usar luvas, máscara e óculos de segurança.

Para maiores informações consultar a FISPQ.

VALIDADE

6 meses a partir da data de fabricação.

HISTÓRICO DE REVISÕES

Revisão	Data		Elaboração	Homologação	Alterações
	Revisão	Validade			
06	24/01/13	24/01/15	Silvia	José Renato	Alteração no item de segurança.
07	21/01/15	21/01/17	Alessandra	José Roberto	Alteração nos teores de acidez livre, óxido de ferro e óxido de alumínio e adequação nos parâmetros conforme termo da norma ABNT NBR 11176:2013.
08	09/02/17	09/02/19	Helder	José Roberto	Sem alterações.

DEPARTAMENTO TÉCNICO



Engº José Roberto Bragagnolle
Responsável Técnico
CRQ 004336441 - 4ª Região