

Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Sólido

Parâmetros

Óxido de alumínio (% em massa como Al_2O_3)
Óxido de Ferro (% em massa como Fe_2O_3)
Insolúvel em água (% em massa)
Acidez Livre (% em massa como H_2SO_4)
Basicidade Livre (% em massa como Al_2O_3)
Umidade (% em massa)

Teores

Mín. 16,00
Máx. 0,02
Máx. 1,00
Máx. 0,50
Máx. 0,40
Máx. 25,00

Aplicação

O Sulfato de Alumínio Isento de Ferro Sólido é recomendado em saneamento básico, tratamento de afluentes e efluentes e como insumo em indústrias do setor curtumeiro, papelero e em indústrias químicas onde exista uma necessidade de ausência de ferro.

Embalagem e Transporte

Sacos valvulados de 25 Kg em polietileno impermeável e ou rafia.
Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte.

Segurança

Produto não inflamável deve ser acondicionado ao abrigo do calor e em locais ventilados. No caso de contato com a pele, deve-se lavar com água abundante. É recomendável ao manuseá-lo usar luvas, máscara e óculos de segurança. Para maiores informações consultar a FDS.

Validade

1 ano a partir da data de fabricação.

Histórico de Revisões

Revisão	Data	Elaboração	Homologação	Alteração
10	04/02/19	Letícia	José Roberto	Sem alterações
11	22/05/19	Helder	José Roberto	Adequação dos parâmetros óxido de ferro e basicidade conforme NBR 11176: 2013
12	08/04/24	Mayara	Silvia	Alteração no item de Segurança FISPQ para FDS.

Departamento Técnico



Engº José Roberto Bragagnolle
Responsável Técnico
CRQ 004336441 – 4ª Região